

## 624 TRIEPOX

### FONDO EPOSSIDICO BICOMPONENTE

Scheda tecnica informativa

#### NATURA DEL PRODOTTO.

Prodotto epossidico a due componenti da mescolare al momento dell'uso.

#### CAMPI DI IMPIEGO.

Fondo epossidico di tipo universale ricopribile con la maggior parte dei prodotti vernicianti.

Applicabile su:Ferro, Alluminio, Ferro zincato e leghe leggere, vetroresina e pavimentazioni industriali.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO.

- Superfici ferrose: Sabbiatura SA2, oppure accurata pulizia meccanica seguita da sgrassaggio con solventi.

-Ferro zincato: Pretrattamento con promotore di adesione (ns. 01.161) o con passivanti.

- Alluminio: Pulizia meccanica mediante carteggiatura, seguita da sgrassaggio con solventi.

#### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Componente A: - 624 100 parti in peso

Componente B: - 056.P76 (Norm. O Rapido) 20 parti in peso

Mescolare fino a consistenza e colore uniformi; diluire con ns. diluente epossidico 006.410 fino a viscosità di 20-22 Ford 4 a 20° C.

#### APPLICAZIONE:

-Aerografo: Usare ugelli di diametro 1,4-1,8 mm.e pressione di 4-5 atm

-Pennello/Rullo: Diluire con 006.410 fino ad ottenere una buona distensione.

-Airless: diametro ugello pollici 0.018 - 0.021, rapporto di compressione 30:1, pressione di uscita 150 Kg/cm<sup>2</sup>.

**DATI TECNICI**

<b>TIPO DI PRODOTTO:</b>	Bicomponente.
<b>ASPETTO DEL FILM:</b>	Semiopaco.
<b>COLORI :</b>	A richiesta.
<b>PESO SPECIFICO :</b>	- Componente A: 1,55 Kg/L(± 0,05)
<b>VISCOSITA' DI FORNITURA:</b>	Prodotto tixotropico.
<b>CONTENUTO DI SOLIDI :</b>	A + B 64% (±2)
<b>ESSICCAZIONE A 20° C.:</b>	- Fuori polvere: 30-40'. - Fuori impronta: 4-5 ore. - Indurimento totale: 26-36 ore. - Essiccazione forzata: 30-40' a 60° C. - Massima resistenza chimica:ottenibile Dopo 7 giorni.
<b>STRATI CONSIGLIATI:</b>	Una mano incrociata.
<b>SPESSORE CONSIGLIATO:</b>	40-50 micron.
<b>RESA TEORICA:</b>	7 m <sup>2</sup> /Kg.
<b>POT-LIFE A 20° C.:</b>	8 ore. A temperatura superiore il pot-life diminuisce.

**RIVERNICIABILITA'**: Con **056NP76**: minimo 8 ore massimo 36 ore. Con **056RP76**, minimo 3 ore massimo 24 ore.