

704.05265

RESINA PER BASI OPACHE 5265

Scheda tecnica informativa

DATI TECNICI:

Peso Specifico:	0,92 Kg/l
Viscosità di confezione:	10" f/8 25° C
Applicazione:	a spruzzo
Diluizione:	diluente universale
Fuori polvere:	10' - 15'
sopraverniciabile:	20' - 30'

CARATTERISTICHE:

E' un composto di resine butirrali ed acriliche, caratterizzate da elevata resistenza alla luce.

Particolarmente indicata per realizzare basi opache metallizzate.

APPLICAZIONE:

E' da usarsi preferibilmente a spruzzo, diluita con diluente universale circa al 70%.

CAMPI DI IMPIEGO:

Ritocco auto, carrozzeria o applicazione dove è richiesto un particolare effetto estetico.