

812 TRIVEPUR

SMALTO POLIURETANICO BUCCIATO SEMILUCIDO

Scheda tecnica informativa

NATURA DEL PRODOTTO.

Finitura poliuretanic a base di resina alchidiche ed addotto isocianico da mescolare al momento dell'uso.

CAMPI DI IMPIEGO.

Finitura di elevata qualità nei settori macchine utensili, operatrici, agricole, arredamento e materie plastiche.

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO:	Bicomponente.
ASPETTO DEL FILM:	Semilucido Bucciato
COLORI:	A richiesta.
PESO SPECIFICO :	1,45 Kg/L(± 0,10).
VISCOSITA' DI FORNITURA:	Prodotto tixotropico
CONTENUTO DI SOLIDI (IN PESO):	A + B 65% (±3)
ESSICCAZIONE A 20° C.:	- Fuori polvere: 20-30'. - Fuori impronta: 6-8 ore. - Indurimento totale: 24-36 ore. - Indurimento a caldo: 70' a 70°C. - Massima resistenza chimica ottenibile dopo 10 giorni.
STRATI CONSIGLIATI:	Una mano incrociata.
SPESSORE CONSIGLIATO:	30-40 micron.
RESA TEORICA:	6 m ² /Kg.

RIVERNICIABILITA': Entro 8 ore. Dopo indurimento completo previa carteggiatura della vernice indurita.

APPLICAZIONE.- Aerografo: usare ugelli di diametro 1,7-2 mm. e pressione di spruzzo di 3-4 atm.- Airmix: in versione speciale per bucciati con ugello di diametro 1,7-2 mm.

POT- LIFE A 20° C: 3-4 ore. A temperatura superiore il pot-life diminuisce notevolmente

MODALITA' DI APPLICAZIONE.**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO.**

Asportare accuratamente qualsiasi traccia di ruggine, grasso, calamina ed umidità dal supporto, mediante sabbiatura di grado SA 2 oppure con accurata pulizia meccanica seguita da sgrassaggio con solventi. Applicare poi una mano di fondo epossidico, serie 624 o 625.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO.

Mescolare accuratamente il componente A fino a colore e consistenza uniformi. Miscelare poi con il componente B nel rapporto sotto indicato.

		<u>In peso</u>
Comp. A:	812	100parti
Comp. B:	058.837 Policat a moderato ing.	25 parti
In alternativa:	058.849 Policat N.I.	25 parti

Diluire la miscela perfettamente mescolata con 5-10% di ns. diluente per poliuretanicì 000.700 fino ad ottenere la viscosità migliore per l'effetto voluto.